

## **Инструкция по применению мастики кровельной и гидроизоляционной сополимерной ДеЛЬС® ВР**

Мастика ДеЛЬС ВР» представляет из себя готовую к применению сополимерную однокомпонентную композицию и является универсальным покрытием для гидроизоляции и кровли. Мастика выпускается разных цветов.

Температурный диапазон хранения и транспортировки от **-40°C** до **+50°C**.  
Рекомендуемая температура воздуха при нанесении: от **-20°C** до **+40°C**.



### **УСЛОВИЯ И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ**

Наносится при помощи одноканального оборудования безвоздушного распыления, валиком, кистью, шпателем на чистое, обеспыленное основание без отслаивающихся покрытий и включений. Высыхание - от 12 до 24 часов (при температуре воздуха **+20°C**).

Толщина готового покрытия может варьироваться от 1,5 до 3-х мм, в зависимости от типа покрытия. Для получения готового покрытия толщиной 1 мм требуется 1,2 - 1,5 кг продукта на 1 м<sup>2</sup>. Необходимая толщина покрытия наносится за одну или более операции, в зависимости от необходимого слоя. Огрунтование поверхности не требуется. В местах примыканий и стыков покрытие должно быть укреплено при помощи армирующего полотна. В случае, если основание имеет полости, раковины или трещины, его необходимо выровнять при помощи быстротвердеющего цементного раствора.

### **ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Для получения однородной массы и предотвращения осадка, перед нанесением «ДеЛЬС ВР» следует перемешивать в таре изготовителя в течение 3-5 минут вручную, либо в течение 1 минуты дрелью со спецнасадкой или строительным миксером. Работы с мастикой «ДеЛЬС ВР» следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, с использованием респиратора. При попадании на кожу или в глаза немедленно промыть водой.

### **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

гидроизоляция плоских и скатных кровель; гидроизоляция кровель, имеющих сложную геометрическую форму и множество инженерных конструкций, проходящих сквозь неё; гидроизоляция и ремонт кровли с нормальным и повышенным коэффициентами растяжения; гидроизоляция оснований, подверженных биологически агрессивным средам; гидроизоляция эксплуатируемых и неэксплуатируемых кровель по бетонному основанию; ремонт кровель из рулонных или других материалов; ремонт скатных металлических кровель; гидроизоляция подпорных стен, подвалов и подвальных помещений по бетонному основанию; гидроизоляция прудов, бассейнов и резервуаров; гидроизоляция балконов, террас, и санузлов; гидроизоляция фасадов.

**ДОПУСКАЕТСЯ:** нанесение на влажную поверхность

**НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:** нанесение во время дождя и снега

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** разбавлять мастику подручными химическими средствами

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ:** перед нанесением убедиться в совместимости мастики с основанием, проверив на небольшом участке поверхности

Очистку ёмкостей, оборудования и инструментов следует производить сразу по окончании работ при помощи уайт-спирита. Не отвердевшая мастика смывается горячей водой с мылом, или удаляется при помощи уайт-спирита. Отверждённая мастика удаляется механическим способом.

Тара: металлическое евроведро – 10-20 кг. с крышкой под обруч. Мастика выпускается разных цветов. После вскрытия тары мастику хранить герметично закрытой. Избегать попадания прямых солнечных лучей. Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.